



VD

Liuotteeton dispersiopohjuste imukyvyn vähentämiseen, alustan suojaamiseen kosteudelta levitysvaiheessa ja tasoitteen tartunnan parantamiseen. Sisä- ja ulkokäyttöön.

- Liuotteeton
- Käytetään lattiassa ja seinissä
- Hyvä tarttuvuus imeville alustoille
- Erittäin riittoisa
- Helppo käyttää
- Soveltuu lattialämmityslattioille
- Ei häiritsevää hajua
- Sitoo pölyjäämiä

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: synteettinen hartsidispersio, liuotteeton
Väri: vaaleansininen
Ominaispaino: 1,04 kg/litra
Kuiva-ainepitoisuus: noin 30 %
pH-arvo: noin 8,0
Menekki: noin 40–100 g/m² (noin 10–25 m²/kg) riippuen alustan tyypistä ja imukyvystä
Kuivumisaika: Tartunnan parantamiseen ja imukyvyn vähentämiseen noin 0,5 tuntia ja kosteussuojaukseen 24 tuntia
Työskentelylämpötila: ei alle +5 °C

Kaikki arvot ovat noin-arvoja ja riippuvat ympäristöolosuhteiden vaihtelusta.

KÄYTTÖKOhteet

VD soveltuu:

- pohjusteeksi imukyvyn vähentämiseen
- pohjusteeksi tasoitteen tartunnan parantamiseen imevillä alustoilla
- pohjusteeksi suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa
- lisäaineeksi tartuntakerroksen ”slurryn” kanssa.

ALUSTA

VD:lle soveltuvia alustoja ovat:

- betoni
- kevytbetoni
- sementti- ja pikasementtitasoitteet
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoitteet
- kipsilaasti (standardin EN 13279-1 mukaisesti)
- sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti (CS I - CS IV standardin EN 998-1 mukaisesti)
- vanhat alustat, joilla on vedenkestäviä liimajäämiä
- kipsilevyt
- puualustat.

ALUSTAN VAATIMUKSET

- Riittävä lujuus, kantolujuus, liikkumattomuus ja kuivuus.
- Ei kiinnittymistä heikentäviä kerroksia, kuten pölyä, likaa, öljyä, rasvaa, vahanpoistoaineita tai irtohiukkasia.
- Vesiliukoiset liimat, kuten sulfiittiliimat, tulee poistaa kokonaan.
- Vanhat vedenkestävät liimat tulee poistaa mekaanisesti mahdollisimman huolellisesti.
- Huoneet, joiden alla ei ole kellaria, tulee suojata alhaalta nousevalta kosteudelta standardin mukaisesti.
- Noudata asiaankuuluvien standardien, ohjeiden ja käyttöturvallisuustiedotteiden vaatimuksia.

SEKOITUSSUHDE

(VD : vesi)

Imukyvyn vähentämiseen ja tartunnan parantamiseen:

- betoni (1:5)
- kevytbetoni (1:3)
- sementti- ja pikasementtitasoiitteet (1:3)
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoiitteet (1:1) kuivumisaika 24h
- kipsilaasti (1:1) kuivumisaika 24h
- sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti (1:3)
- kipsilevyt (1:1) kuivumisaika 24h

Suojaamaan alustaa kosteudelta levitysvaiheessa:

- puualustat (1:1)
- kalsiumsulfaattipohjaiset tasoiitteet (1:1)
- kipsilaasti (1:1)
- alustat, joilla on vanhoja veteen liukenemattomia liimajäämiä (1:1)
- kuivumisaika 24h

Tartunnan parantamiseen sideaineen kanssa:

- betoni
- kevytbetoni
- sementti- ja pikasementtitasoiitteet
- sementtilaasti, kalkki-sementtilaasti

Tartuntakerroksen valmistus (1 osa VD:tä, 3 osaa vettä + 5 osaa jauhetta). Sekoitussuhde sideaineen valmistukseen sopivan tuotteen tuoteselosteen tietojen mukaisesti.

SUOSITELTU TYÖSKENTELYMENETELMÄ

- Sekoita VD ennen käyttöä.
- Ohenna VD kylmällä, puhtaalla vedellä.
- Levitä pohjuste kuivalle alustalle tasaisesti sopivalla työkalulla, esim. harjalla. Vältä lätköiden muodostumista.
- CASCO FLOOR EXPERT -tasoiitteet voidaan levittää noin 0,5–24 tunnin kuivumisajan jälkeen. Tarkista tarkemmat tiedot tasoiitteiden tuoteselosteista.
- Sideaineen yhteydessä tasoiitteen levittäminen tulee tehdä menetelmällä "kosteaa kostean päälle".

PAKKAUS

- 1,0 kg
- 5,0 kg
- 10 kg

VARASTOINTI

- Säilytä VD viileässä ja kuivassa paikassa. Ei saa jäätyä.
- Säilytyslämpötila: ei alle +5 °C
- Säilyvyys 1 vuosi (avaamattomassa pakkauksessa).
- Avatut pakkaukset tulisi sulkea välittömästi ja käyttää mahdollisimman pian.

HÄVITTÄMINEN

- Tyhjennä pakkaukset ja hävitä paikallisten vaatimusten mukaisesti.
- Noudata paikallisia säädöksiä tuotejäännösten, pesuveden ja tuotejäännöksiä sisältävien astioiden hävittämisessä.

EMICODE

- EC 1 Plus: erittäin vähäpäästöinen

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ**Vaaraluokan merkintä**

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta

KÄYTTÖOHJE

- Puhdista työvälineet välittömästi vedellä.
- Noudata asianmukaisia tuoteselosteita käyttäessäsi täydentäviä tuotteita. Jos olet epävarma, suosittelemme lisätietojen pyytämistä valmistajalta.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Käyttäjän tulee huomioida sovellettavat suositukset, ohjeet ja käyttöturvallisuustiedotteet sekä rakenteelliset ja tekniset säädökset. Takaamme, että kaikki tuotteemme lähtevät tehtaalta täydellisessä kunnossa. Ilmoittamamme suositukset perustuvat kokeisiin ja kokemukseemme. Ne on tarkoitettu yleisiksi ohjeiksi käyttäjälle. Emme voi taata tuot ominaisuuksia, koska emme voi vaikuttaa käyttäjän työskentely-ympäristöön, työn toteutukseen tai menetelmään. Tämä tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot.

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00
Internet: www.casco.fi

